

FABKIM POOL (AZS – 039 TS 11140(12004) STANDARTINA UYGUNDUR)

HOVUZ ÜÇÜN KAFEL & KERAMİKA YAPIŞDIRICISI

Təsviri: Sement əsaslı, suya və donu dayanıqlı, yüksək yapışma özəlliyinə malik elastik kafel yapışdırıcısıdır. **FABKIM POOL** əsasən hovuz və islaq məkanlara döşənəcək plitələrin yapışdırılmasında mükəmməl nəticə göstərir.

İstifadə yerləri: **FABKIM POOL** sement əsaslı iç və çöl məkanların vertikal və horizontal zəminlərində kafel, qranit, **mozaika**, hovuz plitələri və xüsusi hissələrinin yapışdırılmasında istifadə edilir. **FABKIM POOL** istifadə ediləcəyi zəmin quru, təmiz, hamar, möhkəm olmalı, toz, boya və yağdan təmizlənməlidir.

Hazırlanması: 6-7 litr təmiz suyu 25kq. **FABKIM POOL** (24-28%) ilə quru məhsulun qalıqlarının və qabarcıqların əmələ gəlməsinin qarşısını alaraq tək məhlul halına gələndək qarışdırın. Qarışığı 5 dəqiqə dinləndirmək gərəkdir. Daha sonra təkrar qarışdırılaraq istifadə edilməlidir.

İstifadə müddəti: Qarışıq hazırlandıqdan sonra 3 saat ərzində istifadə olunmalıdır.

Qarışıq çəkilməmiş yerin açıq qalma müddəti: zəminin dərəcəsi 23°C (+/-5°C) otaq temperaturunda, rütubət 50% olmaqla 30 dəqiqəyədək açıq qala bilər. Açıq qalma vaxtı iş görülməyən məkanın və zəminin temperaturuna və rütubətliyinə görə dəyişə bilər.

İstifadə: istifadə olunacaq yerin temperaturu +5°C ilə +35°C arası olmalıdır. **FABKIM POOL** mala ilə zəminə çəkildikdən sonra

plitənin ölçüsünə uyğun olan dişli daraq ilə daraqlanmalıdır. Plitəni zəminə yerləşdirin və rezin uclu çəkic ilə ehməlcə döyəcləyərək yerinə otuzdurun. İç və çöl məkanların vertikal və horizontal zəminlərində 33x33sm-ən böyük ölçülü plitələrin yapışdırılması üçün həm plitəyə həm də zəminə qarışıq çəkilməlidir (ikitarəfli yapışdırılma). 30x60sm. və daha böyük ölçülü plitələrin yapışdırılması üçün qarışım suyuna **FABKIM LATEX** əlavə edilməlidir. Yüksək su əmiciliyə malik səthlərdə astar olaraq **FABKIM FILM** istifadə edin. Dərz dolğu işlərinə plitəni yapışdırdıqdan 24 saat sonra başlaya bilərsiniz.

Material sərfiyyatı: döşənəcək plitələrin ölçüsü və zəmindən asılı olaraq dəyişir.

1m² üçün toz məhsulun sərfiyyatı (kq/m²)

Daraq ölçüsü: U6 U9 E10

6x6x6 9x9x9 8x10x20

Tək tərəfli yapışdırma: 3-4 4-5 6-8

İkitərəfli yapışdırma: 5-6 6-8 7-9

Saxlama müddəti: quru yerdə ağzı açılmamış halda 1 il.

DİQQƏT: açıq məkanlarda işlərkən həddindən artıq günəş şüalarının və ya küləyin olduğu yerlərdə işləməyin. Qarışığa həddindən artıq su əlavə etməyin. Əlavə məlumatı texniki kataloqdan ala bilərsiniz.

ADHESIVE FOR POOL TILES

Description: cement based elastic water and frost resistant ceramic tile adhesive.

Suitable surfaces: internal, external wall and floors cement based screeds/render coats, concrete screeds mosaics or shelf leveling smashing. It is suitable for private, public and Olympic pools and wet areas. The surface should be free of dust, dirt oil and etc.

Mixing: mix 6-7 lt. of clean water with 25kg of powder (24-28%). Let the mortar rest for 5 minutes and the mix again before using.

Pot life: 3 hours under normal conditions (20°C substrate and ambient temperature).

Open time: 30 minutes under normal conditions in substrate and ambient temperature 23°C (+/-5°C) and 50% humidity. The applying time can change depending on the place and surface temperature and humidity.

Application: the ambient temperature should be around +5°C and +35°C. Spread **FABKIM POOL** over the surface, and then adjust the thickness with the suitable notched trowel.

Place the tiles and then press them down smoothly then by using a rubber hammer place the tiles correctly on their places. Back battering should be done for the tiles exceeding 33x33sm on walls and floors. For the tiles exceeding 30x60sm. add **FABKIM LATEX** to the mixture. Before the applications of high porous surface apply **FABKIM FILM** as a primer. Grouting should be done at least 24 hours after fixing.

Consumption: the values change according to site conditions.

1kg of powder per 1m².

Spreader U6 U9 E10

 6x6x6 9x9x9 8x10x20

Single bonding 3-4 4-5 6-8

Double bonding 5-6 6-8 7-9

Shelf life: 1 year if stored in dry conditions and in the original bags.

ATTENTION: do not work in hot and windy weather conditions at open air. Do not add extra water into the paste. For more information please refer to datasheet.

КЛЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК В БАСЕЙНАХ

Описание: Эластичный, устойчивый к воде, к замерзанию обладающий высокой силой сцепления плиточный клей на цементной основе, предназначенный для укладки керамических облицовочных плиток. В частности, **FABKIM POOL** отлично подходит для укладки облицовочных плиток на поверхности в бассейнах и мокрых помещениях.

Объекты применения: **FABKIM POOL** используется для укладки керамических и мозаичных, гранитных облицовочных плиток для бассейна, а также специальных покрытий на внутренние и внешние горизонтальные и вертикальные поверхности помещений, отделанных цементом. Перед нанесением поверхность должна быть сухой, чистой, ровной, прочной, очищенной от пыли, краски и жира.

Приготовление: смешать 6-7 литров чистой воды с 25 кг. **FABKIM POOL** (24-28%), избегая образования воздушных пузырей и комочков. Оставить на 5 минут, затем повторно перемешать и наносить.

Срок годности: необходимо использовать раствор в течение 3-х часов с момента приготовления (20°C).

Время укладки плитки: До 30-и минут после нанесения раствора при температуре 23°C (+/-5°C) и влажности 50%. Время укладки может меняться в зависимости от температуры и влажности местности и поверхности.

Нанесение: температура помещения должна быть от +5°C до +35°C. После распределения **FABKIM POOL**

на поверхность мастерком, обработайте зазубренным скребком, размером равным плитке. Положите плитку на поверхность, слегка надавите и постучите концом резинового молотка. При облицовке плиткой больших размеров более 33X33см. на горизонтальные и вертикальные внутренние поверхности необходимо нанести клей также на тыльную сторону плитки (двухстороннее нанесение). Для укладки плиток больших размеров (более 30x60см.) необходимо перемешать в водяной состав клея **FABKIM LATEX**. Затирку швов начать через 24 часа после укладки. Для облицовки поверхностей с высокой впитывающей способностью необходимо применять грунтовку **FABKIM FILM**.

Расход материала: изменяется в зависимости от размера, используемых плиток и поверхности.

Расход сухой смеси на 1м² (кг/ м²).

Размер дозатора U6 U9 E10

6x6x6 9x9x9 8x10x20

Одностороннее нанесение 3-4 4-5 6-8

Двухстороннее нанесение 5-6 6-8 7-9

Срок хранения: 1 год в сухом месте, при условии, что упаковка не открыта.

ВНИМАНИЕ: Не работать при чрезмерно солнечных и ветреных условиях. Не добавляйте лишнюю воду в раствор. За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь в технический каталог.

