

FAB ALÜMINIUM BOYA (200)



FAB ALÜMINIUM BOYA (200)

AZ ALÜMINIUM BOYA

MƏHSUL HAQQINDA: Karbohidrogen əsaslı bağlayıcıdan hazırlanmış, metal alüminium tozu ilə zənginləşdirilmiş son qat boya.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Boz metalik rəngdə, parlaq dekorativ boyadır.

TƏTBİQİ: Hər növ metal səthlər üzərinə, soba, baca, qızdırıcı və buxar qazanları, istilik sistemlərinin boruları və elektrik dirəklər üzərinə qoruyucu və dekorativ məqsədlə tətbiq edilə bilər. Səth kir, toz və yağlardan təmizləndikdən və quruduqdan sonra rulo, fırça və ya tapança vasitəsi ilə FAB ALÜMINIUM BOYA (200) tətbiq edilə bilər. Boyanın dibində tamamilə pigment qalmayacaq şəkildə qarışdırın. Bunu hər 4-5 fırça daldırmasından sonra təkrarlayın. Qapalı şəraitdə istifadə edildikdə məkan yaxşıca havalandırılmalıdır.

İNCƏLDİLMƏSİ: İstifadəyə hazırdır. Qutunun qapağını açmadan yaxşıca qarışdırın.

ALIŞMA DƏRƏCƏSİ: <23°C.

QURUMA VAXTI (20°C/65% nisbi rütubətdə): Toxunma quruması – 5-10 dəqiqə. Toz quruması – 30 dəqiqə. Tam quruma – 6 saat. Tam sərtləşmə – 7 gün.

SƏRFİYYAT: Tək qatda 30 µm quru təbəqə yarada biləcək şəkildə tətbiq edilərsə 1 kq. FAB ALÜMINIUM BOYA (200) ilə 22-27 m² sahə boyana bilər.

QEYD: Tətbiq ediləcək səthlərin və məkanın temperaturu +10°C ilə +30°C arası olmalıdır. Boyanın öz temperaturu +12°C-dən az olmamalıdır. Qapalı məkanda tətbiq edildikdə məkanın rütubətliyi 65% -dən çox olmamalıdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: 3 il. İdeal saxlanma temperaturu +10°C ilə +30°C arasındadır (ağzı açılmamış orijinal qutuda, sərin yerdə, donmaqdan və birbaşa günəş şüalarının təsirindən qorumaq şərti ilə).

XƏBƏRDARLIQ:

R10 alovlanma bilər.

R20/21/22/25/36 İylədikdə, udulduqda, dəri və göz ilə təmasında və nəfəs aldıqda sağlamlığa zərərli.

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ:

S2 Uşaqların əllərini çətməyəcəyi yerlərdə saxlayın.

S23/24/25 Buxarını udmayın. Göz və dəri ilə təmas etdirməyin.

S46 Udulduqda dərhal həkimə müraciət edin və qutunu və ya etiketi göstərin.

S 51 Yaxşı havalandırılmış şəraitdə istifadə olunmalıdır.

İstifadə zamanı problemlə qarşılaşdıqda qutu üstündəki partiya nömrəsi ilə texniki servise müraciət etsəniz probleminizlə yaxından maraqlana bilərsiniz.

SƏHV İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTƏHSALÇI MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.

"FAB PRODUCTION COMPANY" MMC

Ünvan: Azərbaycan Bakı ş. Binəqədi r-n., Binəqədi qəs., 1-ci mədən küç., 72 A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891



Certificate/Label No ECO/2/1334-TR



ISO 9001:2015

FAB ALÜMINIUM BOYA (200)

RU АЛЮМИНИЕВАЯ КРАСКА

О ПРОДУКТЕ: Финишная краска на углеводородном связующем, обогащенная металлическим алюминиевым порошком.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Блестящая декоративная краска серого металлического цвета.

НАНЕСЕНИЕ: Подходит для нанесения на все типы металлических поверхностей, печи, дымоходы, обогреватели и паровые котлы, трубы систем отопления и электрические столбы в защитных и декоративных целях. После очистки поверхности от грязи, пыли и жира, и высыхания, FAB ALÜMINIUM BOYA (200) можно наносить валиком, кистью или краскораспылителем. Перемешивайте до полного исчезновения пигмента на дне слоя краски. Повторяйте процедуру после каждых 4-5 обмакиваний кисти. При использовании в помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

РАЗБАВЛЕНИЕ: Готова к применению. Тщательно перемешайте, не открывая крышку баллона.

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ: <23°C.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 20°C/относительной влажности 65%): На отлив – 5-10 минут. От пыли – 30 минут. Полное высыхание – 6 часов. Полное отверждение – 7 дней.

РАСХОД: При нанесении в один слой до толщины сухой пленки 30 мкм, 1 кг FAB ALÜMINIUM BOYA (200) позволяет покрыть площадь 22-27 м².

ПРИМЕЧАНИЕ: Температура окрашиваемых поверхностей и помещения должна быть от +10°C до +30°C. Температура краски должна быть не ниже +12°C. При нанесении в помещении влажность воздуха не должна превышать 65%.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Идеальная температура хранения – от +10°C до +30°C (в не вскрытой оригинальной упаковке, в прохладном месте, защищенном от заморозки и прямых солнечных лучей).

ВНИМАНИЕ:

R10 огнеопасна. **R20/21/22/25/36** Вредна при вдыхании, проглатывании, попадании на кожу и в глаза.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

S2 Хранить в недоступном для детей месте. **S23/24/25** Не вдыхать пары. Избегать попадания на кожу и в глаза.

S46 При проглатывании немедленно обратитесь к врачу и покажите упаковку или этикетку.

S51 Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

Если у вас возникнут проблемы во время использования, обратитесь в службу технической поддержки, указав номер партии на упаковке, и вы сможете более подробно разобраться в проблеме.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

ООО "FAB PRODUCTION COMPANY"

Адрес: Азербайджан, г. Баку, Бинагадинский район, пос. Бинагади, ул. 1-я Мадан, 72А

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018

FAB ALÜMINIUM BOYA (200)

EN ALUMINUM PAINT

ABOUT THE PRODUCT: Topcoat paint based on a hydrocarbon binder, enriched with metallic aluminum powder.

CHARACTERISTICS: It is a grey metallic color, shiny decorative paint.

APPLICATION: It can be applied to all types of metal surfaces, stoves, chimneys, heaters and steam boilers, heating system pipes and electrical poles for protective and decorative purposes. After the surface is cleaned of dirt, dust and grease and dried, FAB ALÜMINIUM BOYA (200) can be applied using a roller, brush or spray gun. Mix until there is no pigment left at the bottom of the paint. Repeat this after every 4-5 brush dips. When used indoors, the area should be well ventilated.

THINNING: Ready to use. Mix thoroughly before opening the can lid.

FLASH POINT: <23°C.

DRYING TIME (at 20°C / 65% RH): Touch dry – 5-10 minutes. Dust dry – 30 minutes. Full dry – 6 hours. Full hardening – 7 days.

CONSUMPTION: If applied in a single layer to create a 30 µm dry film thickness, 1 kg. FAB ALÜMINIUM BOYA (200) can cover an area of 22-27 m².

NOTE: The temperature of the surfaces and the room to be applied must be between +10°C and +30°C. The paint itself must not be less than +12°C. When applied indoors, the humidity of the room must not exceed 65%.

SHELF LIFE: 3 years. Ideal storage temperature is between +10°C and +30°C (in unopened original can, in a cool place, protected from freezing and direct sunlight).

WARNING:

R10 is flammable. **R20/21/22/25/36** Harmful if inhaled, swallowed, in contact with skin and eyes or if inhaled.

SAFETY PRECAUTIONS:

S 2 Keep out of the reach of children. **S 23/24/25** Do not breathe vapors. Avoid contact with skin and eyes.

S 46 If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

S 51 Use in well-ventilated areas. If you encounter a problem during use, please contact the technical service with the batch number on the container and you will be able to take a closer look at your problem.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR IMPROPER USE.

"FAB PRODUCTION COMPANY" LLC

Address: Azerbaijan, Baku city, Binagadi district, Binagadi settlement, 1st Madan Street, 72A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891



www.fabboya.az

FAB ALÜMINIUM BOYA (200)

UZ ALYUMINIY BO'YOQ

MAHSUL HAQIDA: Karbogidrogen asosli bog'lovchidan tayyorlangan, metall alyuminiy kukuni bilan boyitilgan yakuniy qat bo'yoq.

XUSUSIYATLARI: Kulrang metallik rangda, yaltiroq dekorativ bo'yoqdir.

QO'LLANILISHI: Har turdagi metall sirtlar ustiga, pech, baca, qizdirgich va bug' qozonlari, issiqlik tizimlari quvurlari hamda elektr ustunlari ustiga himoya va dekorativ maqsadda qo'llanilishi mumkin. Sirt kir, chang va yog'lardan tozalangandan va quritilgandan so'ng rulo, cho'tka yoki pistolet yordamida FAB ALÜMINIUM BOYA (200) qo'llanilishi mumkin. Bo'yoqning tubida umuman pigment qolmaydigan darajada aralashdiring. Buni har 4-5 marta cho'tkani botirgandan keyin takrorlang. Yopiqlik sharoitida foydalanilganda xona yaxshilab shamollatilishi kerak.

SUYULTIRISH: Foydalanishga tayyor. Qutining qopqog'ini ochmasdan yaxshilab aralashdiring.

ALANGANILISH DARAJASI: <23°C.

QURISH VAQTI (20°C/65% nisbiy namlikda): Teginish qurishi – 5-10 daqiqa. Chang qurishi – 30 daqiqa. To'liq qurish – 6 soat. To'liq qattiqlashish – 7 kun.

SARFI: Bir qatlamda 30 µm quruq qatlam hosil qiladigan tarzda qo'llanilsa, 1 kg FAB ALÜMINIUM BOYA (200) bilan 22-27 m² maydon bo'yalishi mumkin.

ESLATMA: Qo'llaniladigan sirtlarning va xonaning harorati +10°C bilan +30°C oraliqida bo'lishi kerak. Bo'yoqning o'z harorati +12°C dan kam bo'lmasligi kerak. Yopiqlik xonada qo'llanganda xonaning namligi 65% dan yuqori bo'lmasligi lozim.

SAQLASH MÜDDATI: 3 yil. İdeal saqlash harorati +10°C bilan +30°C oraliq'ida (og'zi ochilmagan original qutida, salqin joyda, muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda).

OGOHLANTIRISH:

R10 alanganilishi mumkin. **R20/21/22/25/36** nafas orqali kirganda, yutilganda, teri va ko'z bilan aloqada va nafas olganda sog'liq uchun zararli.

XAVFSIZLIK CHORALARI:

S 2 Bolalar qo'li yetmaydigan joylarda saqlang. **S23/24/25** Bug'ini yutmang. Ko'z va teri bilan aloqaga kiritmang.

S46 Yutilganda darhol shifokorga murojaat qiling va qutini yoki yorliqni ko'rsating.

S 51 Yaxshi shamollatiladigan sharoitda foydalanish kerak.

Foydalanish vaqtida muammo yuzaga kelganda quti ustidagi partiya raqami bilan texnik servise murojaat qilsangiz muammoingiz bilan yaqindan shug'ullanishlari mumkin.

NOTO'G'RI FOYDALANISH UCHUN ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYA JAVOBGARLIKNI O'Z ZIMMASIGA OLMAYDI.

"FAB PRODUCTION COMPANY" MChJ

Manzil: Ozarbayjon Respublikasi, Boku sh., Binag'adi tumani, Binag'adi posyokasi, 1-ko'k o'chasi, 72 A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891



www.fabboya.az



AZS 035 TS 39