



FAB POLYESTER MƏCUN (611)



FAB POLYESTER MƏCUN (611)

AZ POLYESTER MƏCUN

MƏHSUL HAQQINDA: Poliester əsaslı iki komponentli elastik məcundur.

XÜSUSIYYƏTLƏRİ: FAB POLYESTER MƏCUN (611) mükəmməl yapışma və cilalanma xüsusiyyətlərinə malikdir. Asan tətbiq edilir. Yüksək doldurma gücünə malik olub tətbiq edildiyi səthlərdə düz təbəqə yaradır və çatlamır.

TƏTBİQİ: FAB POLYESTER MƏCUN (611) dəmir, alüminium, sinklənmiş polad və daha əvvəl boyanmış olan metal səthlərə, eləcə də taxta səthlərə tətbiq edilə bilər.

QARIŞDIRMA MIQDARI: Gərəkən miqdarda FAB POLYESTER MƏCUN (611)-un tərkibinə otaq temperaturundan asılı olaraq 2-3% organik peroksid tərkibli sərtləşdirici məcun əlavə olunub qarışdırılır.

QURUMA VAXTI: Temperatur və sərtləşdiricinin miqdarından asılı olaraq 4-6 dəqiqə ərzində sərtləşir. Tətbiqindən 20-30 dəqiqə sonra sumbatalana bilər.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: 1 il (ağzı açılmamış orijinal qablaşmada, maksimum +25°C otaq temperaturunda).

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ: R 10 Alovlanma bilər.

S2 Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə saxlayın.

S 46 Udulduqda dərhal həkimə müraciət edin və qablaşma və ya etiketi göstərin.

QEYD: Qida məhsulları üçün istifadə etməyin.

SƏHV İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTEHŞALÇI MƏSULIYYƏT DAŞIMIR.

"FAB PRODUCTION COMPANY" MMC

Ünvan: Azərbaycan Bakı ş. Binəqədi r-n., Binəqədi qəs., 1-ci mədən küç., 72 A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891



Certificate/Label No ECO/2/1334-TR



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018



AZS 035 TS 39

FAB POLYESTER MƏCUN (611)

RU ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

О ПРОДУКТЕ: Двухкомпонентная эластичная шпатлевка на основе полиэстера.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: FAB POLYESTER MƏCUN (611) обладает отличной адгезией и полируемостью. Легко наносится. Обладает высокой заполняющей способностью, образует ровный слой на поверхности и не растрескивается.

НАНЕСЕНИЕ: FAB POLYESTER MƏCUN (611) можно наносить на железо, алюминий, оцинкованную сталь и ранее окрашенные металлические поверхности, а также на деревянные поверхности.

КОЛИЧЕСТВО СМЕШИВАНИЯ:

Необходимое количество FAB POLYESTER MƏCUN (611) смешивается с 2-3% отвердителя на основе органического пероксида.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Затвердевает в течение 4-6 минут в зависимости от температуры и количества отвердителя. Шлифовать можно через 20-30 минут после нанесения.

СРОК ГОДНОСТИ: 1 год (в не вскрытой оригинальной упаковке, при комнатной температуре до +25°C).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

R 10 Огнеопасно. **S 2** Хранить в недоступном для детей месте.

S46 При проглатывании немедленно обратитесь к врачу и покажите упаковку или этикетку.

ВНИМАНИЕ: Не использовать для пищевых продуктов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

ООО "FAB PRODUCTION COMPANY"

Адрес: Азербайджан, г. Баку, Бинагадинский район, пос. Бинагади, ул. 1-я Мадан, 72А

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891

FAB POLYESTER MƏCUN (611)

EN POLYESTER PUTTY

ABOUT THE PRODUCT: Polyester-based two-component elastic putty. **CHARACTERISTICS:** FAB POLYESTER MƏCUN (611) has excellent adhesion and polishing properties. Easy to apply. It has high filling power and forms a flat layer on the surfaces it is applied to and does not crack.

APPLICATION: FAB POLYESTER MƏCUN (611) can be applied to iron, aluminum, galvanized steel and previously painted metal surfaces, as well as wooden surfaces.

MIXING QUANTITY: The required amount of FAB POLYESTER MƏCUN (611) is mixed with 2-3% of organic peroxide based hardening paste.

DRYING TIME: It hardens within 4-6 minutes depending on the temperature and amount of hardener. It can be sanded 20-30 minutes after application.

SHELF LIFE: 1 year (in unopened original packaging, at room temperature up to +25°C).

SAFETY PRECAUTIONS: R 10 Flammable.

S 2 Keep out of the reach of children.

S46 If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

NOTE: Do not use for food.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR IMPROPER USE.

"FAB PRODUCTION COMPANY" LLC

Address: Azerbaijan, Baku city, Binagadi district, Binagadi settlement, 1st Madan Street, 72A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891

FAB POLYESTER MƏCUN (611)

UZ POLIESTER MASTIKA

MAHSUL HAQIDA: Poliester asosli, ikki komponentli elastik mastikadir.

XUSUSIYATLARI: FAB POLYESTER MƏCUN (611) mukammal yopishish va jilolanish xususiyatlariga ega. Oson qo'llaniladi. Yuqori to'ldirish qobiliyatiga ega bo'lib, qo'llanilgan sirtlarda tekis qatlam hosil qiladi va yorilmaydi.

QO'LLANILISHI: FAB POLYESTER MƏCUN (611) temir, alyuminiy, ruxlangan po'lat va oldindan bo'yalgan metall sirtlarga, shuningdek yog'och sirtlarga qo'llanishi mumkin.

ARALASHTIRISH MIQDORI: Zarur miqdordagi FAB POLYESTER MƏCUN (611) tarkibiga xona haroratiga bog'liq holda 2-3% organik peroksid tarkibli qattiqlashtiruvchi mastika qo'shilib aralashtiriladi.

QURISH VAQTI: Harorat va qattiqlashtiruvchi miqdoriga bog'liq holda 4-6 daqiqa ichida qattiqlashadi. Qo'llanilgandan 20-30 daqiqa o'tib sumbatalanishi mumkin.

SAQLASH MÜDDATI: 1 yil (og'zi ochilmagan original qadoqda, maksimal +25°C xona haroratida).

XAVFSIZLIK CHORALARI: R 10 Alanganishi mumkin.

S 2 Bolalar qo'li yetmaydigan joylarda saqlang.

S 46 Yutilganda darhol shifokorga murojaat qiling va qadoqni yoki yorliqni ko'rsating.

ESLATMA: Oziq-ovqat mahsulotlari uchun ishlatmang.

NOTO'G'RI FOYDALANISH UCHUN ISHLAB CHIQUVUCHI KOMPANIYA JAVOBGARLIKNI O'Z ZIMMASIGA OLMAYDI.

"FAB PRODUCTION COMPANY" MChJ

Manzil: Ozarbayjon Respublikasi, Boku sh., Binag'adi tumani, Binag'adi posyokasi, 1-ko'kchasi, 72 A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891