



FAB AKRİLİK MƏCUN (350)



FAB AKRİLİK MƏCUN (350)

AZ ÇÖL SƏTH ÜÇÜN AKRİLİK MƏCUN

MƏHSUL HAQQINDA: Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, elastik, çöl divarlar üçün səth düzəltmə məcunudur.

XÜSUSIYYƏTLƏRİ: Daha əvvəl boyanılmış və qabarmış çöl divarların təmizlənməsi ilə yaranan boşluqların doldurulmasında və mövcud xətalərin yox edilməsində **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** dolğu vəzifəsini görür. Elastiklik qabiliyyəti olduğu üçün çatlaqların yuxarı üzünə çıxmasını qarşısını alır. Suyu və nəmə qarşı dayanıqlıdır. Çox möhkəm və düz bir səth əmələ gətirir. Qurududan sonra uyğun astar istifadə etmək şərti ilə üzünə hər növ boya tətbiq edilə bilər. Əmiciliyi çox az olduğu üçün üzünə tətbiq edilmiş boyanın sərfiyyatını azaldır. Səthin tənəffüs etməsinə təmin edir. Su əsaslı olduğu üçün qoxusu yoxdur, ətraf mühitin دوستudur.

TƏTBİQİ: **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** beton və mineral suvaqlı çöl divarlarda, köhnə boyalı, çixıntılı səthlərin düzgün hala gətirilməsi və çatların doldurulmasında istifadə edilə bilər. **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** səthlərə dekorativ suvaq görünüşü əldə etmək məqsədi ilə püskürtmə yolu ilə də tətbiq edilə bilər. Tətbiqdən əvvəl səth toz, kir və yağdan təmizlənməmiş və quru olmalıdır, qabarıq olan hissələr tamamilə hamarlaşdırılmalıdır. Yeni suvaqlanmış səthlərdə sementin tam quruması üçün 4 həftə gözlənilməlidir. **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** tətbiq edilmədən əvvəl səth bir qat 1:7 nisbətində su ilə incəldilmiş **FABBINDER (340)** məhlulu ilə yuyulmalıdır (1 nisbət **FABBINDER (340)**, 7 nisbət su). Ən az 5-6 saat gözlənilməli və səthə **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** tətbiq edilə bilər. **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** istifadəyə hazırdır. Səthin tam quruduguna əmin olduqdan sonra, səth incə sumbata kağızı ilə sürtülərək təmizlənməlidir.

İNCƏLDİLMƏSİ: İstifadəyə hazırdır. **QURUMA VAXTI (20°C/65% nisbi rütubətdə):** Təbəqə qalınlığına görə toxunma quruması – 4-8 saat arası dəyişir. Tam quruma vaxtı 24 saatdır.

SƏRFIYYAT: Səthin düzgülüyündən və həpmasından asılı olaraq 1 kq. **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** ilə 0,5-1,5m² sahə işləyə bilər. Daha dəqiq sərfiyyatı təyin etmək üçün nümunə işlərinin aparılması məsləhətdir.

QEYD: Tətbiq ediləcək səthin temperaturu +5°C ilə +30°C arası olmalıdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: 3 ildir. İdeal saxlanma temperaturu +10°C ilə +30°C arasındadır (ağzı açılmamış orijinal qutuda, sərin yerdə, donmaqdan və birbaşa günəş şüalarının təsirinə qorunmaq şərti ilə).

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ: **S2** Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə saxlayın. **S46** Udulduqda dərhal həkimə müraciət edin, qablaşma və ya etiketi göstərin.

YARANA BİLƏCƏK PROBLEMLƏR: Bağıl qutuda qabıqlanma olması, qutunun hava aldığını, çökmə və ya ayrışma varsa, həddindən artıq soyuq şəraitdə saxlanıldığını göstərir. Səth həddindən artıq kirli olarsa, məcun yapışmayaaraq səthdən qopma bilər. Bu və bunun kimi problemlərlə qarşılaşdıqda, qutu üstündəki partiya nömrəsi ilə texniki servise müraciət etsəniz probleminizlə yaxından maraqlana bilərsiniz.

SƏHV İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTİHSALÇI MƏSULIYYƏT DAŞIMIR.

FAB AKRİLİK MƏCUN (350)

RU АКРИЛОВАЯ ШПАТЛЁВКА ДЛЯ ФАСАДА

О ПРОДУКТЕ: Эластичная выравнивающая шпатлевка на основе акриловой сополимерной эмульсии для наружных стен. **ХАРАКТЕРИСТИКИ:** **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** выполняет функцию заполнения щелей, образовавшихся при очистке ранее окрашенных и выпирающих наружных стен, а также устраняет имеющиеся дефекты. Благодаря своей эластичности, предотвращает появление трещин на краске. Устойчива к воздействию воды и влаги. Образует очень прочную и ровную поверхность. После высыхания на неё можно наносить любые виды красок при условии использования подходящей грунтовки. Благодаря низкой впитываемости, она сокращает расход краски. Делает поверхность воздухопроницаемой. Благодаря водной основе, не имеет запаха и экологически безопасна.

ПРИМЕНЕНИЕ: **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** можно использовать на бетонных и оштукатуренных минеральными штукатурками наружных стенах для выравнивания старых окрашенных выступающих поверхностей и заполнения трещин. **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** также можно наносить на поверхность распылением, чтобы использовать в качестве декоративной штукатурки. Перед нанесением поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и жира и высушить, а выступы должны быть полностью выровнены. Подождите 4 недели, прежде чем наносить на свежештукатуренных поверхностях, чтобы цемент полностью высох. Перед нанесением **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** необходимо промыть раствором **FABBINDER (340)** (грунтовка на основе акрилового сополимера), разбавленным водой в соотношении 1:7 (1 часть **FABBINDER (340)**, 7 частей воды). Следует подождать не менее 5-6 часов, прежде чем наносить на поверхность **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)**. Шпатлевка готова к использованию. Убедившись, что поверхность полностью высохла, очистите её мелкозернистой наждачной бумагой.

РАЗВАЖЕНИЕ: Готова к использованию. **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** (при 20°C / отн. влажность 65%): На отлив – от 4 до 8 часов в зависимости от толщины слоя. Время полного высыхания – 24 часа.

РАСХОД: В зависимости от гладкости и впитывающей способности поверхности, 1 кг **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** хватает на 0,5-1,5 м². Для определения точного расхода рекомендуется провести пробную обработку. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Температура обрабатываемой поверхности должна быть между +5°C и +30°C.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Идеальная температура хранения — от +10°C до +30°C (в оригинальной невскрытой упаковке, в прохладном месте, защищенном от заморозания и прямых солнечных лучей).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: **S2** Хранить в недоступном для детей месте.

S46 При проглатывании немедленно обратитесь к врачу и покажите упаковку или этикетку.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: Образование корки в закрытой упаковке указывает на то, что она контактировала с воздухом, а усадка или разложение — на хранение при экстремально низких температурах. Если поверхность слишком загрязнена, замазка может не приклеиться и отслоиться. Если вы столкнулись с этими и подобными проблемами, обратитесь в службу технической поддержки, указав номер партии на упаковке, и вы сможете более подробно разобраться в проблеме.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

FAB AKRİLİK MƏCUN (350)

EN ACRYLIC EXTERIOR PUTTY

ABOUT THE PRODUCT: Acrylic copolymer emulsion-based, elastic, surface leveling putty for exterior walls.

CHARACTERISTICS: **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** acts as a filler in filling gaps created by cleaning previously painted and bulging exterior walls and eliminating existing defects. Due to its elasticity, it prevents paint from appearing cracks. It is resistant to water and moisture. It forms a very strong and flat surface. After drying, any type of paint can be applied on it, provided that a suitable primer is used. Since its absorbency is very low, it reduces the consumption of the paint applied on it. Makes the surface breathable. Since it is water-based, it has no odor and is environmentally friendly.

APPLICATION: **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** can be used on concrete and mineral plastered exterior walls, to smooth out old painted, protruding surfaces and to fill cracks. **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** can also be applied to surfaces by spraying in order to obtain a decorative plaster look. Before application, the surface must be cleaned of dust, dirt and oil and dry, and the raised parts must be completely smoothed. Wait 4 weeks before applying the freshly plastered surfaces for cement to dry completely. Before applying **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)**, the surface must be washed with a solution of **FABBINDER (340)** (Acrylic copolymer-based primer) diluted with water in a ratio of 1:7 (1 part **FABBINDER (340)**, 7 parts water). Wait at least 5-6 hours and apply **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** to the surface. It is ready to use. After making sure that the surface is completely dry, the surface must be cleaned by sanding it with fine sandpaper.

THINNING: Ready to use. **DRYING TIME (at 20°C / 65% RH):** Touch dry – varies between 4-8 hours depending on the layer thickness. Full drying time is 24 hours.

CONSUMPTION: Depending on the smoothness and absorption of the surface, 1 kg. **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** can cover 0.5-1.5m². It is recommended to carry out sample work to determine the exact consumption.

NOTE: The temperature of the surface to be applied should be between +5°C and +30°C.

SHELF LIFE: 3 years. The ideal storage temperature is between +10°C and +30°C (in the original unopened container, in a cool place, protected from freezing and direct sunlight).

SAFETY PRECAUTIONS: **S2** Keep out of reach of children. **S46** If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.

PROBLEMS THAT MAY OCCUR: Crusting in a closed container indicates that the container has been exposed to air, and if there is any shrinkage or decomposition, it indicates that it has been stored in extremely cold conditions. If the surface is too dirty, the putty may not adhere and may peel off. If you encounter these and similar problems, contact the technical service with the batch number on the container and you can take a closer look at your problem.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR IMPROPER USE.

FAB AKRİLİK MƏCUN (350)

UZ TASHQI YUZALAR UCHUN AKRİLİK SHPAKLYOVKA

MAHSULAT HAQIDA: Akrilik kopolimer emulsiyasi əsaslıda tayyorlanmış, elastik, tashqi devorlar uchun yuzani tekislovchi məcundur.

XUSUSIYYATLARI: Oldin bo'yalgan va qabariq bo'lgan tashqi devorlarni tozalash jarayonida hosil bo'lgan bo'shliqlarni to'ldirishda va mavjud nuqsonlarni bartaraf etishda **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** to'ldiruvchi vazifasini bajaradi. Elastiklik xususiyatiga ega bo'lgani uchun yoriqlarning bo'yoq yuzasiga chiqishining oldini oladi. Suv va namlikka chidamli. Juda mustahkam va silliq yuzani hosil qiladi. Quriganidan so'ng mos grunt qo'llash sharti bilan ustiga har qanday turdagi bo'yoqni sirtish mumkin. Singdiruvchanligi juda past bo'lgani sababli ustiga surlingan bo'yoq sarfini kamaytiradi. Yuzaning nafas olishini ta'minlaydi. Suv asosli bo'lgani uchun hidi yo'q, atrof-muhitga zarar yetkazmaydi.

QO'LLANILISHI: **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** beton va mineral suvoq qilingan tashqi devorlarda, eski bo'yalgan, notekis yuzalarni tekislashda va yoriqlarni to'ldirishda qo'llanilishi mumkin. **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** yuzalarga dekorativ suvoq ko'rinishini berish maqsadida purkash usuli bilan ham qo'llanilishi mumkin. Qo'llashdan oldin yuzaga kir va yog'dan tozalangan hamda quruq bo'lishi kerak, qabariq qismlar to'liq tekislanishi lozim. Yangi suvoq qilingan yuzalarda sementning to'liq qurishi uchun 4 hafta kutib kerak. **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** qo'llanilishidan oldin yuzaga 1:7 nisbatda suv bilan suyuqltirilgan **FABBINDER (340)** eritmasining bir qatlamini bilan yuvulishi kerak (1 qism **FABBINDER (340)**, 7 qism suv). Kamida 5-6 soat kutib, so'ng yuzaga **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** qo'llanilishi lozim. **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** foydalanishga tayyor holatda. Yuza to'liq quriganigacha ishonch hosil qilingach, yuzaga mayin zimpara qog'ozi bilan ishqalab tozalaniishi kerak.

SUYULTIRILISHI: Foydalanishga tayyor. **QURISH VAQTI (20°C, 65% nisbiy namlik):** Qatlam qalnliligiga qarab tegishli qurishi 4-8 soat oralig'ida o'zgaradi. To'liq qurish vaqti 24 soat.

SARFI: Yuzaning tekisligi va singdiruvchanligiga qarab 1 kg **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** bilan 0,5-1,5 m² maydonni qoplash mumkin. Aniq sarfini aniqlash uchun namunaviy ishlari o'tkazish tavsiya etiladi.

ESLATMA: Qo'llaniladigan yuzaning harorati +5°C dan +30°C gacha bo'lishi kerak. **SAQLASH MÜDDƏTİ:** 3 yil. İdeal saqlash harorati +10°C dan +30°C gacha (ochilmagan orijinal idishda, salqin joyda, muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda).

XAVFSIZLIK CHORALARI: **S2** Bolalar qo'li yetmaydigan joylarda saqlang. **S46** Yutib yuborilganda darhol shifokorga murojaat qiling, qadoq yoki yoriqni ko'rsating.

SAQLASH VA FOYDALANISH JARAYONIDA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN MUAMMOLAR: Yopiq idishda qobiq hosil bo'lishi idishga havo kirganini, cho'kma yoki ajralish bo'lsa, mahsulot haddan tashqari sovuc sharoitda saqlanganini bildiradi. Yuza haddan tashqari ifos bo'lsa, məcun yopishmay, yuzadan ajralib ketishi mumkin. Shu va shunga o'xshash muammolarni yuzaga kelganda, idish üstidagi partiya raqami bilan texnik xizmatga murojaat qilsangiz, muammoingiz bilan yaqindan shug'ullanishadi.

NOTO'G'Rİ FOYDALANISH UCHUN ISHLAB CHIQARUVCHİ KOMPANIYA JAVOBGARLIKNI O'Z ZIMMASIGA OLMAYDI.

"FAB PRODUCTION COMPANY" MMC

Ünvan: Azərbaycan Bakı ş. Binəqədi r-n., Binəqədi qəs., 1-ci mədən küç., 72 A

www.fabboyaz.az

Tel: +994(12) 891

ООО "FAB PRODUCTION COMPANY"

Адрес: Азербайджан, г. Баку, Бинагадинский район, пос. Бинагади, ул. 1-я Мадан, 72А

www.fabboyaz.az

Тел: +994(12) 891

"FAB PRODUCTION COMPANY" LLC

Address: Azerbaijan, Baku city, Binagadi district, Binagadi settlement, 1st Madan Street, 72A

www.fabboyaz.az

Tel: +994(12) 891

"FAB PRODUCTION COMPANY" MChJ

Manzil: Ozarbayjon Respublikasi, Boku sh., Binag'adi tumani, Binag'adi posyolkasi, 1-ko'k'chasi, 72 A

www.fabboyaz.az

Tel: +994(12) 891



AZS -034-98 TS 5808

Certificate/Label No ECO/2/1334-TR

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018