

# MEGA SƏDƏF (443)



## MEGA SƏDƏF (443)

### SAĞDƏF GÖRÜNÜŞLÜ LÜKS İÇ CƏBHƏ BOYASI

**MƏHSUL HAQQINDA:** Akrilik kopolimer əsası, yüksək keyfiyyətli, parlaq görünüşlü, dəfələrlə silinə və yuyula bilən, tənəffüs edən, yüksək yapışma gücünə malik, asanlıqla təbii qatılan, sadəf pigmentləri rəngləndirən, dekorativ sənət qat daxili boyadır.

**XÜSUSIYYATLARI:** MEGA SƏDƏF (443) yüksək keyfiyyətli, çatlamayan və tökülməyən, mineral əsaslı hər növ səthə yapışma qabiliyyəti olan, boyana bilən divar kağızlarına dekorativ rəngünlü əmələ gətirən, su ilə dəfələrlə silinməyə və yuyulmaya davamlı daxili boyadır. Sadəf boyu tərkibindəki pigmentin rənginə, təbii ediləcək səthin rənginə, üzərinə düşən işıq şüalarının düşmə istiqamətinə və təbii edilən boyanın qat sayına görə rəngini dəyişmə xüsusiyyətinə malikdir. Zərba və cizimlərə qarşı dözümlüdür. Hər fəsil asanlıqla təbii oluna bilər. Ekoloji tənzidir, qoxusu yoxdur, aqril mühlit döstüdür.

**TƏTBİQİ:** MEGA SƏDƏF (443) binolamın davamlıdır. daha əvvəl sintetik və ya su əsası boyalarla boyanmış səthlərə, suvaqlanmış və ya alçıqlanmış hər növ səthə, eləcə də boyana bilən divar kağızları üzərinə parlaq sənət qat boya olaraq istifadə edilir. MEGA SƏDƏF (443) təbii ediləcək əvvəl səthə, kir və yağdan təmizlənməli olmalı, qabarıq olan hissələr təmir edilməli, səth quru olmalıdır. Yeni suvaqlanmış səthlər boyanmadan əvvəl 4 həftə gözlənilməlidir. Suvaqlanmış səthə düzəlməmiş baş vermiş halda, səth nəmli maşın fırçası ilə təmizləndikdən sonra, üzərinə 1 nəfər FABKİM HIDROSTOP (500), eyni ödəcə su ilə həll ediləcək fırça ilə edilməli və 24 saat gözlənilməlidir. Qara suvaqlı səthlər, bir qat 1:7 nisbətində su ilə incəldilmiş FABBINDER (340) məhlulu ilə yuyulmalıdır (1 nisbat FABBINDER (340), 7 nisbat su). FABBINDER (340) təbii ediləcək sənət qat boya əvvəl gözlənilməlidir. Suvaqlanmış səthlərə isə gips əsası üzülük çəkilməlidir. Səthin tam quruducu əmin olduqdan sonra, səth incə sumpata kağızı ilə sürtülürək təmizlənməlidir. Boya təbii ediləcək səth sumpatalandıqdan sonra bir qat 1:7 nisbətində su ilə incəldilmiş FABBINDER (340) məhlulu ilə yuyulmalıdır (1 nisbat FABBINDER (340), 7 nisbat su). FABBINDER (340) təbii ediləcək sənət qat boya əvvəl gözlənilməlidir. Sadəf boyadan istənilən rəng və noticəni almaq üçün, səthə 1-2 qat ağ və ya qara rəngli MEGA SƏDƏF ASTAR (449) maksimum 10% su ilə həll edilmiş təbii olunmuş əcnədir. MEGA SƏDƏF ASTAR (449) tam quruducuqdan sonra (ən az 5-6 saat) MEGA SƏDƏF (443) 20-25% su ilə həll edilmiş, əldə etmək istənilən səth örtüclülüyü və rəngə görə bir və ya iki qat olaraq rol, fırça və ya püskürtmə ilə təbii edilir. Qatlar arasındakı 5-6 saat gözlənilməlidir. Ağr sintetik boyalı səthlərin üzərinə MEGA SƏDƏF (443) istifadə etmək istənilərsə, səthə 1 qat FAB KEÇİD ASTAR (437) təbii ediləcəkdir. Üzərinə istənilən effekti əldə etmək üçün ağ və ya qara rəngli MEGA SƏDƏF ASTAR (449) təbii ediləcəkdir. 5-6 saat gözləndikdən sonra üzərinə MEGA SƏDƏF (443) təbii edilə bilər. Boya təbii ediləndən sonra altlıq su ilə yuyulmalıdır.

**DIQQƏT:** MEGA SƏDƏF (443) boyanın tərkibində xüsusi sadəf pigmentləri olduquna görə, istifadədən öncə çox yaxşı qarşdırılmasına diqqət edilməlidir. MEGA SƏDƏF (443) boyana bilən divar kağızları üzərinə təbii edilə bilər, heç bir boyaya və rəngləndirici ilə qarşdırılmamalıdır.

**İNCƏLDİLMƏSİ:** 20-25% su ilə həll ediləcəkdir.

**QURUMA VAXTI (20°C / 65% nisbi rütubətə):** Toxinma quruması - 1 saat, qatlar arasındakı quruma vaxtı - 5-6 saat, tam quruma - 24 saatdır.

**SƏRİFYAT:** Səthin düzgünlüyündən və təbii etmə qabiliyyətindən, istifadə edilən rol peşindən asılı olaraq təq qatda 1 kq. MEGASƏDƏF (443) ilə 9-12 m² (100-120) yaş film qalınlığında, 20-25% incəldilmiş boya ilə) sahə boyanır.

**QEYD:** Təbii ediləcək səthlərin və məkanın temperaturu +5°C ilə +30°C arası olmalıdır.

**SAXLANMA MUDDƏTİ:** 3 ildir. İdeal saxlanma temperaturu +10°C ilə +30°C arasındır (əgər açılmamış orijinal qabda, sarın yerdə, donmadıqda və birbaşa günəş şüalarının təsirinə qorunmuş sarti ilə).

**TƏHLÜKSİZLİK TƏDBİRLƏRİ:** S2 Uşaqların aqrilinin çatmayacağı yerlərdə saxlayın. S4 Uddüldüqdə dərhal həkimə müraciət edin və qablaşma və ya etikiği göstərin.

**YARANABİLƏCƏK PROBLEMLƏR:** Bağlı qutuda qabıqlanma olması qutunun hava aldığı göstərir. Su bəzi boya ilə boyanmış səthlərdə kiflənmə əmələ gəlməsinin səbəbi ətrafda həddən artıq nəmin olması, divarların çökdən, tavanın və ya təməlin su alması, divarların istilik və su izolyasiyasına zərər olmasıdır. Sadəf boyanın təbii edildikdən müddətində edilən incə çatmaların səbəbi boyanın həddən artıq qalın çəkilməsi, səthin boyanarkən isti olması, hazır sadəf boyanın tərkibinə sonaradan kalsit kimi dolğu maddəsinin əlavə edilməsi, aqril həddən artıq istifadə edilməsi. Səthə həddindən artıq qalın boya çəkilmiş və ya normadan artıq halləddikdən istifadə etdikdə səthə axma və dağalınmalar əklində görünüş əmələ gəlir. Səth həddən artıq kirli olarsa və ya boya yətinərsə hall edilməzsə boyanın yapışmayaaraq səthdən qopması və ya soyulması müşahidə olunur. Günəş işıqlarının birbaşa düşdüyü divarlara boya çəkilərsə, tez qurudulandan yapışması zəif olar. Bu və bunun kimi problemlərə qarşılaşdıqda qutu üstündəki partiya nömrəsi ilə texniki servis müraciət etsəniz probleminizi yaxından mərəqlənə bilərsiniz.

### SƏHV İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTƏHSALÇI MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.

## "FAB PRODUCTION COMPANY" MMC

Ünvan: Azərbaycan Bakı s. Binaqədi r-n., Binaqədi qəs., 1-ci mədən küç., 72 A

www.fabboyaz

Tel: +994(12) 891



Certificate/Label No ECO/2/1334-TR

ISO 9001:2015

## MEGA SƏDƏF (443)

### ЛЮКСОВАЯ ПЕРЛАМУТРОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

**О ПРОДУКТЕ:** Высококачественная акриловая сополимерная перламутровая краска для внутренних работ, образующая декоративное глянцевое покрытие. Обладает высокой адгезией, паропроницаемостью и устойчивостью к истиранию, легко наносится, устойчива к многократному мытью и протиранию, не теряет блеска и не разрушается при эксплуатации.

**ОСОБЕННОСТИ:** MEGA SƏDƏF (443) — это высококачественная перламутровая интерьерная краска с превосходной адгезией к различным типам поверхностей из минеральной основе. Образуется декоративный эффект на окрашиваемых объектах, устойчива к ударам, царапинам, многократному мытью и протиранию.

Цветовое восприятие перламутрового покрытия зависит от оттенка пигмента, цвета основания, угла падения света и количества нанесенных слоев. Краска экологически безопасна, не имеет запаха и может использоваться в любое время года.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** MEGA SƏDƏF (443) применяется в качестве декоративного финишного покрытия на внутренних поверхностях зданий: на ранее окрашенных синтетическими или водно-дисперсионными красками стенами, оштукатуренными или зашпаклеванными основаниями, а также на окрашиваемых объектах. Перед применением поверхность должна быть очищена от пыли, жира и жира, неровности выровнены, поверхность полностью высушена. Новые оштукатуренные поверхности должны высыхать не менее 4 недель перед окраской. При наличии высолов поверхность очищают влажной машинкой и обрабатывают раствором FABKİM HIDROSTOP (500) (гидроизоляционный материал на основе силикона), разведенным водой 1:1, затем выдерживают 24 часа. Поверхности, отделанные сурьмистыми цементными штукатурками, следует обработать раствором FABBINDER (340) (грунтовка на основе акрилового сополимера), разведенным водой в соотношении 1:7, и выждать не менее 5-6 часов. Неоштукатуренные поверхности необходимо покрыть гипсовым выравнивающим составом. После высыхания поверхность следует отшлифовать и очистить. Для улучшения адгезии и равномерности нанесения рекомендуется нанести один слой FABBINDER (340) (1:7 с водой) и сушить не менее 5-6 часов. Для получения желаемого перламутрового эффекта наносат 1-2 слоя белой или черной грунтовки MEGA SƏDƏF ASTAR (449) (грунтовка на основе акрилового сополимера и силикона), разведенной до 10% водой. После полного высыхания (5-6 часов) наносят MEGA SƏDƏF (443), разведенную 20-25% водой, в один или два слоя валиком, кистью или распылителем. При окраске поверхностей, ранее покрытых синтетическими красками, рекомендуется использовать FAB KEÇİD ASTAR (437) (акриловый грунт-переходник на основе сополимера), затем MEGA SƏDƏF ASTAR (449), после чего — MEGA SƏDƏF (443). После окончания работы инструментам следует немедленно промыть водой. Для удаления желаемого перламутрового эффекта наносат 1-2 слоя белой или черной грунтовки MEGA SƏDƏF ASTAR (449) (грунтовка на основе акрилового сополимера и силикона), разведенной до 10% водой. После полного высыхания (5-6 часов) наносят MEGA SƏDƏF (443), разведенную 20-25% водой, в один или два слоя валиком, кистью или распылителем. При окраске поверхностей, ранее покрытых синтетическими красками, рекомендуется использовать FAB KEÇİD ASTAR (437) (акриловый грунт-переходник на основе сополимера), затем MEGA SƏDƏF ASTAR (449), после чего — MEGA SƏDƏF (443). После окончания работы инструментам следует немедленно промыть водой.

**ВРЕМЯ СУШКИ (при 20°C и 65% отн. влажности):** От пыли — 1 час; интервал между слоями — 5-6 часов; полное высыхание — 24 часа.

**РАЗБАВЛЕНИЕ:** Разбавлять чистой водой на 20-25%.

**ВРЕМЯ СУШКИ (при 20°C и 65% отн. влажности):** От пыли — 1 час; интервал между слоями — 5-6 часов; полное высыхание — 24 часа.

**СРОК ХРАНЕНИЯ:** 3 года. Оптимальная температура хранения: от +10°C до +30°C (в оригинальной герметично закрытой таре, в прохладном месте, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей).

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:** S2 Хранить в закрытой таре, недоступных для детей. S46 При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

**ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:** Отслоение в закрытой таре указывает на нарушение герметичности упаковки. Появление плесени на водно-дисперсионных покрытиях связано с повышенной влажностью, проникновением воды через стены, потолок или фундамент, а также недостаточной тепло- и гидроизоляции. Тонкие трещины возникают при слишком толстом нанесении, работе на горячей поверхности, добавлении наполнителей (например, калцинта) или избыточном использовании грунтовок. При слишком густой или плохо очищенной поверхности возможно отслаивание или плохая адгезия. Окраска при прямом солнечном свете вызывает быстрое высыхание и слабое сцепление. В случае возникновения подобных проблем обратиться в техническую службу, указав номер партии на упаковке.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ СЕТЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

## ООО "FAB PRODUCTION COMPANY"

Адрес: Азербайджан, г. Баку, Бинагадинский район, пос. Бинагади, ул. 1-я Мадан, 72А

www.fabboyaz

Тел: +994(12) 891



ISO 14001:2015

## MEGA SƏDƏF (443)

### LUXURY PEARLESCENT INTERIOR PAINT

**ABOUT PRODUCT:** Acrylic copolymer-based, high-quality, glossy decorative topcoat interior paint enriched with pearlescent pigments. It provides excellent adhesion, breathability and coverage, is easy to apply, and can be washed or wiped multiple times without loss of gloss or film integrity.

**FEATURES:** MEGA SƏDƏF (443) is a high-quality, durable interior coating with excellent adhesion to all types of mineral based surfaces. It creates a decorative pearlescent effect on paintable wallpapers and other surfaces, resistant to multiple washing and rubbing. The pearlescent tone varies depending on its pigment color, substrate tone, lighting angle and number of applied coats. It is resistant to impacts and scratches, suitable for application in all seasons, environmentally friendly, odorless, and safe for the environment.

**APPLICATION:** MEGA SƏDƏF (443) is used as a decorative topcoat on interior surfaces, including previously painted (synthetic or water-based) walls, plastered or gypsum-coated surfaces, and paintable wallpapers. Before application, the surface must be cleaned of dust, dirt, and grease, repaired where necessary, and completely dry. Freshly plastered surfaces must dry for at least 4 weeks before painting.

If efflorescence occurs, clean with a damp mechanical brush and apply FABKİM HIDROSTOP (500) (acrylic copolymer-based primer) diluted 1:1 with water. Allow 24 hours to dry. Surfaces covered with raw cement-based plasters should be washed with FABBINDER (340) (acrylic copolymer-based primer) diluted 1:7 with water. Wait at least 5-6 hours after priming. Unplastered walls should be finished with gypsum-based filler. After ensuring complete drying, lightly sand and clean the surface. Then apply one coat of FABBINDER (340) diluted 1:7 with water and wait 5-6 hours. To achieve the desired pearlescent effect, apply 1-2 coats of white or black MEGA SƏDƏF ASTAR (449) (acrylic copolymer and silicone-based primer) depending on the desired tone diluted with up to 10% water. After complete drying (at least 5-6 hours), apply MEGA SƏDƏF (443) diluted with 20-25% water using a roller, brush, or spray gun. Allow at least 5-6 hours between coats. When applying on synthetic painted surfaces, use FAB KEÇİD ASTAR (437) (acrylic copolymer-based transition primer) as a primer, followed by MEGA SƏDƏF ASTAR (449) and then MEGA SƏDƏF (443). Clean tools with water after application.

**ATTENTION:** Since MEGA SƏDƏF (443) contains special pearlescent pigments, it must be thoroughly mixed before use. When used on paintable wallpapers it should be applied directly. Do not mix with any other paint or colorant.

**THINNING:** Dilute with 20-25% clean water.

**DRYING TIME (at 20°C / 65% RH):** Touch dry - 1 hour, interval between coats - 5-6 hours, full drying - 24 hours.

**CONSUMPTION:** Depending on surface smoothness, film thickness, and roller type, 1 kg of MEGA SƏDƏF (443) covers 9-12 m² per coat (at 100-120 µ wet film thickness, diluted with 20-25% water).

**NOTE:** Surface and ambient temperatures during application should be between +5°C and +30°C.

**SHELF LIFE:** 3 years. Ideal storage temperature: +10°C to +30°C (in tightly sealed original packaging, protected from frost and direct sunlight).

**SAFETY PRECAUTIONS:** S2 Keep out of reach of children. S46 If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.

**POSSIBLE PROBLEMS:** Faking inside a sealed container indicates air leakage. Mold formation on water-based coatings is caused by excessive humidity, moisture penetration from walls, ceiling, or foundation, and insufficient thermal or waterproof insulation. Fine cracking may occur due to overly thick application, hot surfaces, addition of fillers such as calcite, or excessive primer use. Over-thinning or applying too thick a layer can cause sagging and wave effects. If the surface is dirty or paint is not well diluted, adhesion failure and peeling may occur. Painting under direct sunlight can lead to premature drying and poor adhesion. For any of these issues, contact technical support with the batch number on the container.

### THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR IMPROPER USE.

## "FAB PRODUCTION COMPANY" LLC

Address: Azerbaijan, Baku city, Binagadi district, Binagadi settlement, 1st Madan Street, 72A

www.fabboyaz

Tel: +994(12) 891



ISO 45001:2018

## MEGA SƏDƏF (443)

### SADAF KO'RINISHLI LUKS İCHKI FASAD BO'YOĞ'I

**MAHSUL HAQQIDA:** Akrilik kopolimer əsası, yuqori sifati, aqlırlıq kornışlı, bir neçə bər artılışı və yuvılışı mümkün bolgan, nafaş oluvcu, yuqori yopişishi kuchiğa ega, oson qollanıladıqan, sadaf pigmentlar bilan rənglənən, dekorativ yakını içki boyaqdır.

**XÜSUSIYYATLARI:** MEGA SƏDƏF (443) yuqori sifati, yorılmayıdan və tökülməyidən, mineral əsası hər turdağı sirtlarga yopişishi qobiliyatı ega, boyaş mümkün bolgan devor qozğozları dekorativ kornış hissi qıladıqan, suv bilan bir neçə bər artılışı və yuvışınğa içidməli içki boyaqdır. Sadaf boyuq tərkibidəki pigment rənginə, qollanıladıqan sirt rənginə, uşağ tushadığın yoruglıq nurlarının yonahılığa və qollanğan boyaq qatlarımları sonıqə qərab rəngini o'zğartırış xüsusiyyət ega. Zərbə və tırmışılmağa içidməli. Hər fəsilə oson qollanılishı mümkün. Ekologik təzə, hidiz, aqrif-muldə dözdür.

**QO'LANILISHI:** MEGA SƏDƏF (443) binolamın içki qoşmda, əvvəl sintetik yoki suv əsası boyaqlar bilan boyalğan sirtlarda, suvoq qollan yoki gipslangan hər turdağı sirtlarda, şuningdə boyaş mümkün bolgan devor qozğozları ustıqə yalıtrıq yakınıq qat boyaq sifadına qollanıladı. MEGA SƏDƏF (443) qollanıladıqan sirt sirt çang, kir və yod'ğan tozalangan bolıshı, qəbarib turğan joylar təmirarılıshı, sirt qozğoz bolıshı kerək. Yangı suv qollan sirtlar boyashdan oldın 4 həftə kutılıshı lozim. Suvoq qollan sirtlarda tuzlanış orqazə kəllənə təqdirdə, sirt nəm məshinə çotkəsi bilish tozalanganə sönq ustıqə 1 o'chəm FABKİM HIDROSTOP (500) xuddi shu o'chəmdəğı suv bilan eritilib çotkə bilan sirtlari və 24 saat kutılıshı kerək. Qora suvoq qollan sirt, bir qat 1:7 nisbatda suv bilan suyuqlanğan FABBINDER (340) eritması bilan yuvılıshı kerək (1 nisbat FABBINDER (340), 7 nisbat suv). FABBINDER (340) qollanğandan sönq kamıda 5-6 saat kutılıshı lozim. Suvoq qollanğandan sirtlarga ega gips əsası qoplarına sirtlıshı kerək. Sirtning tolıq qurıqanıqə ishonch bolıshı qollanğandan sönq, sirt mayın zımpara qozğı bilən ishqəlab tozalanişı kerək. Boyaq qollanıladıqan sirt zımparalanganədan sönqə bir qat 1:7 nisbatda suv bilan suyuqlanğan FABBINDER (340) eritması bilan yuvılıshı kerək (1 nisbat FABBINDER (340), 7 nisbat suv). FABBINDER (340) qollanğandan sönq kamıda 5-6 saat kutılıshı lozim. Sadaf boyaqədan istalğan rəng və noticəni olısh uchun sirtqə 1-2 qat ağ yoki qora rəngli MEGA SƏDƏF ASTAR (449) maksimal 10% suv bilan eritilib qollanılishı sət. MEGA SƏDƏF ASTAR (449) tolıq qurıqanıqədan sönq (kamıda 5-6 saat), MEGA SƏDƏF (443) 20-25% suv bilan eritilib, olınıshı istalğan sirt qoplaması və rəngə qarab bir yoki ikki qat qılıb rolk, çotkə yoki purkəsh orqazə kəllənəli. Qatlar arası kamıda 5-6 saat kutılıshı lozim. Aqr sintetik boyaşın sirtlar ustıqə MEGA SƏDƏF (443) qollanımoqchi bolıshı, sirtqə 1 qat FAB KEÇİD ASTAR (437) qollanılishı kerək. Ustıqə istalğan effektni olısh uchun qo yoki qora rəngli MEGA SƏDƏF ASTAR (449) qollanıshı kerək. 5-6 saat kutılğandan sönq ustıqə MEGA SƏDƏF (443) qollanıshı mümkün. Boyaq qollanğandan sönq əsəbolur suv bilan yuvılıshı kerək.

**DIQQƏT:** MEGA SƏDƏF (443) boyaq tərkibində maxsus sadaf pigmentləri bolğanlığı səbəbi, foydalanıshından oldın iudə yaxşı aralıshılınıshıqə e'tibor bənilishı kerək. MEGA SƏDƏF (443) boyaş mümkün bolğan devor qozğozı ustıqə bevostiqə qollanılishı, heç qəndəy boyaq yoki rəng bəruvcu bilən aralıshılınıshıqlıshı kerək.

**SUYULTRILISHI:** 20-25% suv bilan eritilişli kerək.

**QURISH VAXTI (20°C / 65% nisbi nəmlikdə):** Tegish qurishi - 1 saat, qatlar arasında kutish vaqti - 5-6 saat, tolıq qurish - 24 saat.

**SARF:** Sirtning tekisliginə və qollash qənalığıqə, ishlətiladığın rolk turıqə qarab bir qat uchuq 1 kg MEGA SƏDƏF (443) bilan 9-12 m² (100-120 µm) həl pilyonka qənalığıqə, 20-25% suyuqlanğan boyaq bilən maydon boyaıldı.

**ESLƏTİR:** Qollanıladıqan sirtlarnıqə və muhtınlıqə harorət +5°C dən +30°C gədə bəlləşli bolıshı kerək.

**SQAQLASH MUDDƏTİ:** 3 yıl. İdeal sqaqlash harorət +10°C dən +30°C gədə (o'g'zi o'chılğandan original idishdə, salqın joyda, mülüşdən və to'g'ridən-to'g'ri quyosh nurlarından himoya qılınıshı sarti bilən).

**XAVİFSİZLİK ÇORALARARI:** S2 Boltaqlar qorlı yetməyidən joyda saqlan. S46 Utlıqəndə dərhol shifokorla mürəjəat qılınq və qadoq yoki vorlını kərsətəq.

**SQAQLASH VA FOYDALANISH JARAYONIDA YUZAGA KƏLISHI MUMKIN BOLGAN MUAMMOLAR:** Yopi qutuda qoşiq hosil bolıshı qutuning hava oləyotğəni korəsdəti. Suv əsası boyaşın qollanğandan sirtlarda mog'or hosi bolıshınğandan sababı ətrofdə həddən təshəqri namlik bolıshı, devorlarnıqə tashqarından, tomdən yoki poydevordən su olıshı, devorlarda isisliq və su izolyatsiyasıqə zəif bolıshıdır. Sadaf boyaq qollanıshında kuzatılğandan mayda yorılıshınğandan səbəbi boyaqədan həddən təshəqri qalın sirtlıshı, sirtning boyaş vaqıqədə isisliq bolıshı, tashqari sadaf boyaq tərkibinə keyinçəlik kalsit kəbi to'ldırucuhı moddanıqə qozğozları, əstərdən həddən təshəqri foydalanıshıdır. Sirtqə həddən təshəqri qalın boyaq surlıqəndə yoki meydərdən ortiq eritucuhı ishlətilğandan sirt ustıqə o'çışın və to'qlanıshı kornışlarınıqə paydo boladı. Sirt həddən təshəqri ifos bolıshı yoki boyaq yetaricəna eritilməzsə boyaqədan yopışım sirtədən əjalıshı yoki qobiq tolıq kə'chishi kuzatılıdı. Quyosh nurları to'g'ridən-to'g'ri tushadığın devorlarga boyaq surlısqə, tez qurıqanı səbəbi yopışishi sət boladı. Shu və shungə o'xshash muammalorəda çəkil gəlkəndə qutu üstıdəki partiya qarabı bilən texnik servisə mürəjəat qılınğiz, muammozıqə bilən yaqıqından shuğ ullanılıdı.

**NOTO'G'RI FOYDALANISH UCHUN ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYA JAVOBGARLIKNI O'Z ZIMMASIGA OLMAYDI.**

## "FAB PRODUCTION COMPANY" MChJ

Manzil: Azərbaycan Respublikası, Boku sh., Binag'adi tumani, Binag'adi posyolkası, 1-koñ k'o'chasi, 72 A

www.fabboyaz

Tel: +994(12) 891



AZS -034-98 TS 5808